

超耐久!

SANARU COMPANY LIMITED



アルミ溶湯用 水溶性コーティング剤 コーティングホワイト

コーティングホワイトは、製練作業における溶融金属を汲むラドル、ルツボ、トリベ等の金属面の保護と溶湯の付着を防止する被覆用途布剤です。

- ・ コート効果によるアルミ溶湯の付着防止
- ・ りつぽ等の金属面を保護・寿命延長
- ・ 長時間のコート効果による作業の効率化
- ・ 潤滑効果による湯流れの良好化

- 販売店 -

- 発売元 -

- Manufacture, Importer & Exporter -



株式会社 佐鳴

本社 / 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2091-19
TEL : 045-811-9311 (代) FAX : 045-811-9319



アルミ溶湯用 水溶性コーティング剤 コーティングホワイ

コーティングホワイ データ

特 徴

(1) 皮膜の耐久性に優れます！

水溶性コーティングに含まれる特殊な酸化物とバインダーにより、数回塗り込むことで、極めて安定した強固な皮膜が形成されます。これにより従来のコーティング剤に較べて優れた耐久性を実現することができます。

(従来品に較べ、5kgラドルで5倍の耐久性が認められました。*当社比)

(2) 塗りやすく、再コートも簡単です！

従来のコーティング剤はメンテナンス時に上塗りが難しく、膜がのらないことがありましたが、水溶性コーティングホワイはバインダーの改良により、初回の塗布時同様にメンテナンス時の再コートを簡単にきれいに行うことができます。

(3) 乾燥時の臭気が低減されました！

成分の大幅な改善により、従来のコーティング剤に較べ、乾燥時に発生する臭気が格段に低減されました。作業環境の向上に貢献します。

(4) 原液の安定性に優れます！

これまでの水溶性コーティング剤に見られた長期保管時の酸化物の沈降が大幅に改善されました。1ヶ月程度の保管であれば、わずかな撹拌にてご使用いただけます。

(5) PRTR 法に非該当です！

現在施行されている PRTR 法に該当する物質は一切含まれておりません。面倒な計算や管理が一切不要です。



使用方法

- (1) 本剤をよく撹拌します。
 - (2) ラドルなどの塗布対象物を予熱します。
 - (3) 水溶性コーティングホワイ原液に適当な水（10%～20%）を加え、粘度を下げます。
 - (4) 塗布対象物にハケ等で塗り込みます。（気泡ができないように注意してください。）
 - (5) 塗り込んだ部分を軽くバーナーなどで加熱し、乾燥させます。
- * (1)～(5)の手順を数回繰り返します。

使用対象

アルミダイキャストや鑄造時に使用するラドル、トリベ、熱電対の保護管などのあらゆる接湯部分。

* 塗布対象面が研磨された状態だと、膜が付きにくい場合があります。この場合はサンドペーパー等で面を荒らしてからご使用ください。

